


MEHR AUS HOLZ.



EGGER Dachlatte 30 × 50

Trocken sortiert · C27 M · 1359
DoP 12 · 2008 · EN 14081-1

Nach Festigkeit sortiertes Holz für tragende Zwecke. Für den Einsatz in Gebäuden und Brücken vorgesehen.

Festigkeitsklasse	C27 M
Sortiernorm	EN 14081-1:2005+A1:2011
Rohdichte	> 360 kg/m ³
Holzart	WPCA (Fichte und Tanne)
Brandverhalten	D-s2, d0

Biologische Dauerhaftigkeit gegen

Holzerstörende Pilze	5
Insekten	SH
Termiten	S
Maritime Holzerstörer	NPD

